

# KARTA TECHNICZNA



## KOSTKA BRUKOWA ORION

### PRODUCENT:

Lode-Polska Sp. z o.o.

### ODPORNOŚĆ:

mrozo- i ognioodporna

### MATERIAŁ:

ceramika - glina wypalana w temp. 1000°C

materiał ekologiczny - naturalny i trwały

### KOLOR:

stalowo-brązowy cieniowany

### TRWAŁOŚĆ KOLORU:

wieczny - trwała i odporna na blaknięcie i przebarwienia

### ZASTOSOWANIE:

zewnątrzne nawierzchnie dla ruchu pieszego i kołowego



### PARAMETRY TECHNICZNE:

WYMIARY [dł x szer x wys]:	200x100x52mm
ODCHYKI WYMIARÓW [dł/szer/wys]:	±3 / -2; +1 / ±2
FAZA:	tak
OBCIĄŻENIA NISZCZĄCE:	T4
ODPORNOŚĆ NA POŚLIZG:	U3
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE:	A2
REAKCJA NA OGIEŃ:	A1
ODPORNOŚĆ NA SŁABE KWASY:	C - odporna
ZAPOTRZEBOWANIE NA 1m <sup>2</sup> :	48szt.
IŁOŚĆ NA PALETY:	665szt.
WAGA PALETY:	1460kg
ZGODNOŚĆ Z NORMĄ:	EN 1344:2013
MIEJSCE PRODUKCJI:	Liepa, Łotwa



### JAK UKŁADAĆ KOSTKĘ BRUKOWĄ Z KLINKIERU - WSKAZÓWKI WYKONAWCZE:

**ZAMAWIAJ KOSTKI Z JEDNEJ PARTII PRODUKCYJNEJ**  
KLINKIER TO PRODUKT NATURALNY - KOLORY KOSTEK MIĘDZY PARTIAMI PRODUKCYJNYMI MOGĄ SIĘ RÓŻNIC

**UKŁADAJ KOSTKI MIKSUJĄC JE Z KILKU PALET**  
ZAPEWNIŠ RÓWNOMIERNĄ KOLORYSTYKĘ I UNIKNIĘSZ PŁAM KOLORYSTYCZNYCH NA NAWIERZCHNI

**UKŁADAJ KOSTKI NA PODŁOŻU BEZ STABILIZACJI CEMENTOWEJ**  
OGRANICZYSZ RYZYKO POWSTANIA WYKRZYWIŃ

**ZACHOWUJ MIĘDZY KOSTKAMI PRZERWY DYLATACYJNE 3-5 mm**  
CERAMIKA, JAK KAŻDY MATERIAŁ, PODLEGA ZMIANOM TERMICZNYM - STOSUJĄC ODSTĘPY UNIKNIĘSZ USZKODZEŃ KRAĐĘDZI

**STOSUJ SPADKI I PODBUDUJĘ PRZEPUSZCZALNĄ, DLA WODY**  
Z WODĄ I MROZEM NIKT JESZCZE NIĘ WYGRĄŻ

**PRZESTRZENIE MIĘDZY KOSTKAMI WYPEŁNIJ DROBNYMI KRUSZYWAMI LUB ZAPRAWAMI KOMPONENTOWYMI (NIE „CEMENTUJ” SPOIN)**  
ZAPEWNIŠ ODPEŁN WODY

**ZAGĘSZCZAJ WYBRUKOWANĄ NAWIERZCHNIĘ UŻYWAJĄC GUMOWEJ NAKŁADKI NA METALOWĄ PŁYTĘ WIBRACYJNĄ**  
UNIKNIĘSZ PORYSOWANIA NAWIERZCHNI