

## KARTA TECHNICZNA

**LHL**  
KLINKIER

### KOSTKA BRUKOWA KALAHARI

#### PRODUCENT:

Lode-Polska Sp. z o.o.

#### ODPORNOŚĆ:

mrozo- i ognioodporna

#### MATERIAŁ:

ceramika - glina wypalana w temp. powyżej 1000°C  
materiał ekologiczny - naturalny i trwały

#### KOLOR:

czerwony

#### TRWAŁOŚĆ KOLORU:

wieczny - trwałą i odporna na blaknięcie i przebarwienia

#### ZASTOSOWANIE:

zewnątrzne nawierzchnie dla ruchu pieszego i kołowego



#### PARAMETRY TECHNICZNE:

WYMIARY [dł x szer x wys]:	200x100x52mm
ODCHYKI WYMIARÓW [dł/szer/wys]:	±3 / -2; +1 / ±2
FAZA:	tak
OBCIĄŻENIA NISZCZĄCE:	T4
ODPORNOŚĆ NA POŚLIZG:	U3
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE:	A3
REAKCJA NA OGIEŃ:	A1
KWASOODPORNOŚĆ:	C - odporna
ZAPOTRZEBOWANIE NA 1m <sup>2</sup> :	48szt.
IŁOŚĆ NA PALETY:	665szt.
WAGA PALETY:	1460kg
ZGODNOŚĆ Z NORMĄ:	EN 1344:2013
MIEJSCE PRODUKCJI:	Liepa, Łotwa



#### JAK UKŁADAĆ KOSTKĘ BRUKOWĄ Z KLINKIERU - WSKAZÓWKI WYKONAWCZE:



ZAMAWIAJ KOSTKI Z JEDNEJ PARTII PRODUKCYJNEJ

KLINKIER TO PRODUKT NATURALNY - KOLORY KOSTEK MIĘDZY PARTIAMI PRODUKCYJNYMI MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ



UKŁADAJ KOSTKI MIESZAJĄC JE Z KILKU PALET

ZAPewnisz równomierną kolorystykę i unikniesz plam kolorystycznych na nawierzchni



UKŁADAJ KOSTKI NA PODŁOŻU BEZ STABILIZACJI CEMENTOWEJ

OGRANICZYSZ RYZYKO POWSTANIA WYKŁIWIŃ



ZACHOWUJ MIĘDZY KOSTKAMI PRZERWY DYLATACYJNE 3-5 mm

CERAMIKA, JAK KAŻDY MATERIAŁ, PODLEGA ZMIANOM TERMICZNYM - STOSUJĄC ODSTĘPY UNIKNIĘSZ USZKODZEŃ KRADEŹI



STOSUJ SPADKI I PODBUDOWĘ PRZEPUSZCZALNĄ DLA WODY

Z WODĄ I MROZEM NIKT JESZCZE NIĘ WYGRAŁ



PRZESTRZENIE MIĘDZY KOSTKAMI WYPEŁNIJ DROBNYMI KRUSZYWAMI LUB ZAPRAWAMI KOMPONENTOWYMI (NIE „CEMENTUS” SPOIN)

ZAPewnisz odpływ wody



ZABEŚCZAJ WYBRUKOWANĄ NAWIERZCHNIĘ UŻYWAJĄC GUMOWEJ NAKŁADKI NA METALOWĄ PŁYTĘ WIBRACYJNĄ

UNIKNIĘSZ PORYSOWANIA NAWIERZCHNI

**KLINKIER.PL**